TRANSMISSION FORCE GL-5
75W-90 SEMI-SYNTHETIC
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

NERSON

ОПИСАНИЕ:

Высококачественное полусинтетическое масло для всех типов механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, работающих в условиях высоких давлений и ударных нагрузок. Подходят для легковых, грузовых автомобилей и другой техники, где требуется применение трансмиссионного масла класса GL-5.

ПРИМЕНЕНИЕ:

✓ Применяется в мостах, главных передачах, высоконагруженных трансмиссиях, в несинхронизированных коробках передач, в том числе для червячных передач, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Высокая защита от износа. Благодаря инновационному пакету присадок обеспечивается превосходная защита зубчатых передач и синхронизаторов.

+ Надёжная защита от ржавчины и коррозии. Современные ингибиторы коррозии защищают поверхности деталей конструкции от негативного воздействия кислот и воды.

+ Низкая склонность к пенообразованию. Специально разработанные антипенные присадки предотвращают образование пены.

+ Улучшенные вязкостнотемпературные характеристики. Улучшенные низкотемпературные свойства, позволяют использовать продукты в передачах и дифференциалах при температуре окружающей среды до -40 °C.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API GL-5;
MT-1;
MIL-L-2105D;
MB 235.8;
MAN 342 TYPE M2;
SCANIA STO 1:0;
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/17B/19B/21A/24A

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	75W-90
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	15,5
Вязкость кажущаяся (динамическая) при -40°C, мПа·с	ASTM D 5293	75000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	218
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42
Индекс вязкости	ASTM D 445	176
Термоокислительная стабильность на шестеренной машине при 155 °C в течение 50ч, %: -увеличение вязкости при 50 °C -осадок в петролейном эфире -осадок в бензине	—	 48 0,6 0,08
Трибологические характеристики: - показатель износа при осевой нагрузке 40 кгс при (20±5) °C в течение 1ч, мм	ГОСТ 9490	0,50
Совместимость с резиной (изменение объема), %: -нитральной марки 57-5025 -акрилатной марки 2801	—	 4,8 2,46
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	843

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: NERSON не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

2023/ Все права защищены.
https://bm96.ru/catalog/nerson
zakaz@bm96.ru
8 (343) 272 81 98

NERSON